

《取り扱い注意事項》

1.火気厳禁(溶接厳重注意)

火気に接触すると燃えます。ミラフォームは燃えると黒煙を発生します。従って、輸送、保管、施工等に際しては火気に十分注意すると共に、適切に養生してください。特に溶接・溶断を行う際は、溶接火花が当たらないように必ず養生してください。ミラフォームの酸素指数は26以上です。

2.紫外線注意

直射日光に長時間曝すと徐々に表面から変色劣化し、接着不良、厚さの減少等の原因になりますので、保管に当たっては養生シートで覆い、施工後は速やかに仕上げを行ってください。

3.有機溶剤注意

アルコール系以外の有機溶剤、石油類には侵されますので、接着剤、塗料等の選択及び木造住宅での防腐・防蟻薬剤の選定及び使用方法については事前にそれらのメーカーにお問い合わせください。

4.高温注意

使用温度は80℃以下です。80℃を超えると徐々に変形し始めますので、高温での使用は避けてください。

5.割れ・踏み抜き注意

局部圧縮や衝撃には弱く割れやすい材料です。下地のない箇所には乗らないでください。

6.強風注意

軽量で取扱が容易な反面、風にあおられやすいので強風下での作業は注意してください。また、保管に当たっては飛散防止処置をしてください。

7.その他の注意

- (1)フォームの屑が目に入った場合は、こすらず流水で洗浄してください。
- (2)熱線スライス等、煙の発生する作業を行なう場合は、換気を十分行なってください。
- (3)燃やすと黒煙(スス)がでますのでご注意ください。(廃棄の際は条例に従って処理してください。)
- (4)鳥・鼠・昆虫等によって損傷を受けることがあります。栄養源や餌にはなりません。

以上の注意事項に関しては、一般的な取り扱いを対象としたものです。それ以外の使用に関してはお問い合わせください。

株式会社 JSP 第一事業本部 建築土木資材事業部 ホームページ <http://www.jsp.com>

東日本建材統括部

札幌営業所 〒060-0003 札幌市中央区北3条西1-1(サンメモリアビル) TEL 011-231-2681(代) FAX 011-231-7850

仙台営業所 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-4-1(仙台興和ビル) TEL 022-262-3271(代) FAX 022-266-9583

建築資材グループ 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-2(新日石ビル) TEL 03-6212-6362 FAX 03-6212-6369

西日本建材統括部

名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦3-4-6(桜通大津第一生命ビル) TEL 052-962-3225(代) FAX 052-962-3252

大阪営業所 〒541-0053 大阪市中央区本町1-6-16(野村不動産堺筋本町ビル) TEL 06-6264-7903(代) FAX 06-6264-7913

広島出張所 〒731-0052 広島市東区光町1-12-20(もみじ広島光町ビル) TEL 082-568-0566(代) FAX 082-568-0577

福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-17(五幸ビル) TEL 092-411-6854(代) FAX 092-474-1796

工場 北海道工場、鹿沼工場、関西工場、九州工場

お問い合わせ

JSP

JSPの建築用高性能断熱材

ミラフォーム®

押出法ポリスチレンフォーム断熱材[JIS A9511・XPS-B]

グリーン購入法特定調達品目(断熱材)適合品

地球にやさしく、暮らしにやさしい
環境保全に貢献する、JSPの《ミラフォーム》

さまざまな分野で性能を発揮する、多彩な製品群

ミラフォーム®

数々の特性を有するミラフォームの活躍分野は多種多様。

RC・SRC造系の建築物をはじめ、型枠材、畳の芯材、

さらには冷凍・低温倉庫・車両など、

さまざまな分野に対応するバリエーションがそろっています。

広く支持されてきた理由がここにあります。

●ニーズにお応えしてきた性能と実績

つねに発泡プラスチックのリーディングカンパニーとして、市場ニーズに直結した製造体制で取り組んでまいりました。その情熱と高い技術力で作り出された製品は、40年の実績とともに社会に貢献していると自負しています。

●環境・健康に配慮した製品

ミラフォームは、住宅・建築物等の省エネルギー化に貢献するとともに、製造工程においても、オゾン層の保護、地球温暖化防止あるいはシックハウス対策等に最大限の技術を投入しています。ISO9001につき14001認証も取得。さまざまな過程において環境への配慮を行っています。

●リサイクルシステムの構築

「広域認定制度」を取得し、製品の回収・再資源化を行うことで、環境対応に貢献しています。

ビル・マンション

RC SRC造系断熱防露

p9

ミラフォームラムダ

p10

RC壁内断熱工法

p10

ミラフォームパネル

p10

J-ボンド

p11

JSPコーナーボード

p11

ミラフォームDF

p11

ミラックスラブライト

p12

屋根外断熱工法

p12

ミラスロープ

p12

嵩上げ工法

p13

ミラクリフ&ミラフロー

p14

J-スリット


p14

J-シール

断熱性

熱伝導率は、コンクリートの約1/50。
省エネ効果に優れた断熱材です。

ミラフォームは独立した無数の気泡からなる空気の板。つまり、熱の伝導・輻射・対流をひとつひとつの気泡の中に閉じこめてしまいます。熱を伝えにくいミラフォームの熱伝導率は、コンクリートの約1/50。省エネルギーに有効な断熱材です。



矢印で示した数値は、熱伝導率です。この数値が小さいほど、熱を伝える量が少なくなり、夏は外気温を室内に通さず、冬は暖かい室温を外に逃がしません。

防水性

JIS規格に合格。
断熱・防露に威力を発揮します。

JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム(保温板)の性能をクリアにするミラフォーム。優れたクオリティを確保しています。JIS マーク表示を許可されており、断熱・防露・軽量性は、さまざまな分野で高く評価されています。

完全密閉状態の独立気泡が無数に集まったミラフォームの吸水率は、100cm²で0.01g以下。つまり、水の中に浸漬しても表面に水分が付着するだけでほとんど浸透しません。吸水率が高い無機繊維系の断熱材に比べ、断熱性能の低下が極めて小さいのが特長です。水分の吸水・水蒸気の透過を防ぐことにより性能低下による結露の発生を防止。ダニやカビの発生もなく、建築物の耐久性も向上させる断熱材です。



作業性

施工性、加工性も抜群！
ミラフォームは鋸やカッターナイフで簡単に切断できます。

板状で適度な硬さを持っているミラフォーム。鋸やカッターナイフで簡単に切断できますから、現場での加工にも容易に対応出来ます。接着剤を用いた取付けも可能。たとえば、PC板等への後貼工法でもスムーズな施工を実現します。



靱性

一枚ずつ成型する高均一断熱材。
フレ・カケ・ヒビの発生も非常に少ない。

用途に合わせた板厚で一枚ずつ成形。そのため密度が均一でキメ細かいのが特長です。高均一ですから、フレにくく、運搬中はもちろん施工中のカケ・ヒビの発生もほとんどありません。そのため、断熱工事がスムーズに行なえます。



環境への配慮

ノンフロン製品対応

『ミラフォーム』は、発泡剤にフロン類温室効果ガスを使用しないノンフロン製品です。
地球環境の保護を目的に、オゾン破壊係数ゼロ、地球温暖化係数の小さい発泡剤に切り替え、地球環境の保全に努めています。

【発泡ガス对环境への影響について】

通称名	ガス種	オゾン層破壊係数(ODP)	地球温暖化係数(GWP)
ノンフロン	炭化水素	0	3
特定フロン	CFC	0.6~1.0	4000~10000
代替フロン	HCFC	0.02~0.11	100~2000
代替フロン	HFC	0	140~11700
次世代(ゼロ)フロン	HFO	0	4

シックハウス対策

ミラフォームは改正建築基準法の“シックハウス対策”においてホルムアルデヒドを一切使用していないF☆☆☆☆表示品です。またトルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの「4VOC基準適合」認定品です。

リサイクル対応

当社ではミラフォームのリサイクル体制を整え、リペレットによる再生化を推進し、循環型社会の構築に貢献しています。

広域認定制度取得

グリーン購入法特定調達品目(断熱材)適合品

ミラフォームは、平成13年4月から施行されたグリーン購入法の特定調達品目(断熱材)適合品であり、環境負荷の少ない製品です。

JIS日本工業規格 適合性認証取得。ISO9001、14001 認証取得。
万全な品質管理のもと、安定した性能を確保します。

ミラフォームは、最新鋭の設備が整った「JIS表示許可工場」で生産されています。各生産工程においては、万全な品質管理を実施し、製品をお届けしています。

■JIS認定書



鹿沼第一工場

JIS規格 (A-9511)

押出法ポリスチレンフォーム保温板の改正点 (2006.11)

種類は、発泡剤によってA種（フロン類を用いないもの）、B種（フロン類を用いたもの）に大別されました。

押出法ポリスチレンフォーム保温板の種類はすべてA種となります。

種類 押出法ポリスチレンフォーム保温板の種類

種 類				ホルムアルデヒド 拡散による区分	記 号	適 用
A種 押出法ポリスチレンフォーム	保温板	1種	a	F☆☆☆☆等級	XPS-B-1a	ポリスチレン又はその共重合体に発泡剤及び添加剤を熔融混合し、連続的に押出発泡成形したもの、又は押出発泡成形したブロックから切り出した保温板
			b		XPS-B-1b	
		2種	a		XPS-B-2a	
			b		XPS-B-2b	
		3種	a		XPS-B-3a	
			b		XPS-B-3b	

品質 押出法ポリスチレンフォーム保温板の特性

品 種 類		密度 kg/m³	熱伝導率 W/m・k (平均温度23℃)	曲げ強さ N/cm²	圧縮強さ N/cm²	燃焼性	〈参考〉 透湿係数 (厚さ25mm当たり) ng/m²・s・Pa (g/m²・h・mmHg)	吸水量 (アルコール法) g/100cm²		
保温板	1種a	20以上	0.040 以下	17以上	10以上	合格 3秒間以内に 炎が消えて、 残じんがなく 燃 焼 限 界 指 示線を超えて 燃焼しない。	205 (0.10) 以下	0.01以下		
	1種b			20以上	16以上		145 (0.07) 以下 [スキン無]			
	2種a	25以上	0.034 以下		10以上				55 (0.025) 以下 [スキン有]	
	2種b				18以上					
	3種a	25以上	0.028 以下	25以上	10以上					
	3種b				20以上					
JIS A9511適用試験箇条		5.6	5.7	5.10	5.9	5.13.1	5.8	5.14.2		

各種断熱材との比較

分 類	発泡プラスチック系									無機繊維系				木質繊維系					
種 類	A種 押出法ポリスチレンフォーム			A種 ビーズ法ポリスチレンフォーム			A種 硬質ウレタンフォーム			グラスウール		ロックウール		インシュレーションボード					
JIS	A9511									A9522		A9521		A5905					
主原料	ポリスチレン			ポリスチレン			ポリイソシアート及びポリオール			ガラス原料又はガラス		高炉スラグ玄武岩など		木材					
製造方法	押出連続発泡成形			ビーズを蒸気過熱で発泡成形			液体原料より直接重合、同時形成			熔融・繊維化して成形		熔融・繊維化して成形		蒸留解繊のうえ抄透・乾燥成形					
密度 kg/m³	1種	2種	3種	特号	1号	3号	保温板2種			10	16	24	32	30～50	A級			タタミボード	シーリング
	20以上	25以上	25以上	27以上	30以上	20以上	1号	2号	3号						350未満	270未満	400未満		
							35以上	25以上	35以上										
熱伝導率 W/m・K	0.040	0.034	0.028	0.034	0.036	0.040	0.023	0.024	0.027	0.050	0.045	0.038	0.036	0.038	0.055	0.055	0.066		
厚さ mm	20～100			20～100			10～150			50～200		50～150		9,12,15	10,15,20	9,12,15			
使用温度の最高℃	80			70			100			300		400		120					
圧縮強度 N/cm²	16以上	18以上	20以上	14以上	16以上	8以上	10以上	8以上	10以上	—		—		10					
透湿係数 ng/m²・s・Pa	145以下			185以下	145以下	250以下	40以下			非常に大きい		非常に大きい		1729	—	1042			
吸水量 (注①)	0.01g/100cm²以下			1.0g/100cm²以下			3.0g/100cm²以下			—		—		A級:0.1g/cm²以下 (2時間)					

注意① 吸水量についてはJIS基準値を引用

一般性能

項目	条件	単位	M1F	MA	M2F	MKS	M2RS	ラムダ	測定法
			1種b	1種a	2種b	3種b		高性能グレード	
			カットボード	スキンボード	カットボード		スキンボード	カットボード	
熱 伝 導 率	平均温度23℃	W/m・K	0.040以下	0.040以下	0.034以下	0.028以下	0.028以下	0.022以下	JIS A-9511
密 度		kg/m³	20以上	20以上	25以上	25以上	25以上	25以上	
曲 げ 強 さ	測定温度23℃	N/cm²	20以上	17以上	20以上	25以上	25以上	25以上	
圧 縮 強 さ	測定温度23℃ (圧縮率10%)		16以上	10以上	18以上	20以上	20以上	10以上	
燃 焼 性	3秒以内に炎が消えて残じんがなく燃焼限界線を越えて燃焼しない	—	合格						
透湿係数	25mm厚50%RH	ng/m²・s・Pa	145以下	205以下	145以下	145以下	55以下	145以下	
吸 水 量	測定温度23℃	g/100cm²	0.01以下						JIS A-9511 (アルコール法)
線膨張係数	-30℃ ～ +30℃	K ⁻¹ (cm/cm℃)	6～8×10 ⁻⁵						ASTMD696
比 熱	測定温度4℃	KJ/kg・K(kcal/kg℃)	1.13(0.27)						ASTMC351
熱変形温度	—	℃	80						JSP法
用 途	—	—	一般建築用	畜舎用	国土交通省適合品 一般建築用	UR適合品 冷凍冷蔵庫用	国土交通省・UR 適合品 屋根外断熱用	高性能用途	—

規格

品種	JIS規格			厚さ(mm)	巾×長さ(mm)
M1F	A9511	1種b	カットボード	20、25、30、35、40、45、50、75、100	910×1820
MA	A9511	1種a	スキンボード	20	910×1820
M2F	A9511	2種b	カットボード	20、25、30、40、50、75*、100*	910×1820
MKS	A9511	3種b	カットボード	20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、75、100	910×1820
M2RS	A9511	3種b	スキンボード	25、30、35、40、50	910×910、910×1820
Λ(ラムダ)	高性能グレード	カットボード		25、30、40、50、55	910×1820

※販売地域限定及び受注生産品です。

● ミラフォームの耐薬品性

石油類				有機溶剤				酸・アルカリ				◎:安定 ○:わずかに変形 △:膨潤 ×:溶解
ガソリン	×	グリース	○	トルエン	×	アセトン	×	水	◎	10%苛性ソーダ	◎	
洗 油	×	スピンドルオイル	△	ベンゼン	×	アルコール	◎	濃塩酸	○	25%アンモニア	◎	

● ミラフォームシリーズ専用接着剤

J-ボンド

F☆☆☆☆
JAIA 4VOC基準適合

JIS
CE0308025
発泡プラスチック
保温板用接着剤
製造業者: ㊟

一液・無溶剤形変成シリコーン樹脂系接着剤

ミラフォームシリーズ製品をコンクリート下地等に貼り付ける場合は、専用接着剤 **J-ボンド** (P10参照)で施工することができます。

断熱材	接着可能な下地材	
	湿気を通しやすい下地材	湿気を通しにくい下地材
ミラフォーム	コンクリート・木材・石膏ボード 合板・けい酸カルシウム板 フレキシブルボード 木毛セメント板	鉄・ミラフォーム

注意.1 湿気を通しにくい下地材である鉄・ミラフォームと接着する場合は、硬化に時間がかかることがあります。特に冬場は十分な養生期間が必要となります。
注意.2 ご使用に際しましては、事前に使用目的、用途、条件に適合するか否かを充分にご確認お願いいたします。

次世代省エネルギー基準(品確法4等級)

地域Ⅰ～Ⅱに建設する鉄筋コンクリート造(内断熱工法)又は、組積造(内断熱工法)の住宅における断熱材の必要厚さは下表による。

内断熱	断熱材の厚さ 部 位		Ⅰ 地域					Ⅱ 地域				
			必要な 熱抵抗値 m ² K/W	厚さ(mm)				必要な 熱抵抗値 m ² K/W	厚さ(mm)			
				ミラフォーム					ミラフォーム			
	M1F	M2F	MKS/M2RS	ラムダ	M1F	M2F	MKS/M2RS	ラムダ				
	屋根または天井			3.6	145	125	105	80	2.7	110	95	80
壁			2.3	95	80	65	55	1.8	75	65	55	40
床	外気に接する部分	3.2	130	110	90	75	2.6	105	90	75	60	
	その他の部分	2.2	90	75	65	50	1.8	75	65	55	40	
土間床等 の外周部	外気に接する部分	1.7	70	60	50	40	1.4	60	50	40	35	
	その他の部分	0.5	20	20	15	15	0.4	20	15	15	10	

地域Ⅲ～Ⅵに建設する鉄筋コンクリート組積造(内断熱工法)又は、組積造(内断熱工法)の住宅における断熱材の必要厚さは下表による。

内断熱

部 位		断熱材の厚さ	Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ地域					Ⅵ地域				
			必要な 熱抵抗値 ㎡K/W	厚さ(mm)				必要な 熱抵抗値 ㎡K/W	厚さ(mm)			
				ミラフォーム					ミラフォーム			
				M1F	M2F	MKS/M2RS	ラムダ		M1F	M2F	MKS/M2RS	ラムダ
屋根または天井		2.5	100	85	70	55	2.5	100	85	70	55	
壁		1.1	45	40	35	25	0.3	15	15	10	10	
床	外気に接する部分	2.1	85	75	60	50	—	—	—	—	—	
	その他の部分	1.5	60	55	45	35	—	—	—	—	—	
土間床等 の外周部	外気に接する部分	0.8	35	30	25	20	—	—	—	—	—	
	その他の部分	0.2	10	10	10	5	—	—	—	—	—	


注) 上記対応厚さは、ミラフォーム・ミラフォームラムダの製品規格厚さに対応しない場合があります。

熱橋部の断熱補強

次世代省エネルギー基準(品確法4等級)は必須
(ただし、トレードオフ制度活用可能)

- 1.鉄筋コンクリート造または組積造の住宅においては、次の熱橋となる恐れのある箇所について断熱補強のために断熱材の施工を行う。
- 内断熱工法においては、断熱層を貫通するスラブ、間仕切り壁、がりょうなどのコンクリート部材・ブロック部材の貫通部周辺
 - 外断熱工法においては、断熱層を貫通するパラペット・ベランダスラブ・控え壁などのコンクリート部材・ブロック部材の貫通部周辺

熱橋部の断熱補強工事について



地域Ⅰ～Ⅱに建設する鉄筋コンクリート造(外断熱工法)又は、組構造(外断熱工法)の住宅における断熱材の必要厚さは下表による。

外断熱	断熱材の厚さ 部 位		Ⅰ 地域					Ⅱ 地域				
			必要な 熱抵抗値 m ² K/W	厚さ(mm)				必要な 熱抵抗値 m ² K/W	厚さ(mm)			
				ミラフォーム					ミラフォーム			
				M1F	M2F	MKS/M2RS	ラムダ		M1F	M2F	MKS/M2RS	ラムダ
屋根または天井		3.0	120	105	85	70	2.2	90	75	65	50	
壁		1.8	75	65	55	40	1.5	60	55	45	35	
外気に接する床		2.2	90	75	65	50	1.8	75	65	55	40	
土間床等 の外周部	外気に接する部分	1.7	70	60	50	40	1.4	60	50	40	35	
	その他の部分	0.5	20	20	15	15	0.4	20	15	15	10	

地域Ⅲ～Ⅵに建設する鉄筋コンクリート造(外断熱工法)又は組積造(外断熱工法)の住宅における断熱材の必要厚さは下表による。

外断熱	断熱材の厚さ 部 位		Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ地域					Ⅵ地域				
			必要な 熱抵抗値 m ² K/W	厚さ(mm)				必要な 熱抵抗値 m ² K/W	厚さ(mm)			
				ミラフォーム					ミラフォーム			
	M1F	M2F	MKS/M2RS	ラムダ	M1F	M2F	MKS/M2RS	ラムダ				
	屋根または天井		2.0	80	70	60	45	2.0	80	70	60	45
壁		0.9	40	35	30	20	0.3	15	15	10	10	
外気に接する床		1.5	60	55	45	35	－	－	－	－	－	
土間床等 の外周部	外気に接する部分	0.8	35	30	25	20	－	－	－	－	－	
	その他の部分	0.2	10	10	10	5	－	－	－	－	－	

注) 上記対応厚さは、ミラフォーム・ミラフォームラムダの製品規格厚さに対応しない場合があります。

2.断熱補強の範囲(単位:mm)は次表による(※)

断熱工法	地域区分・断熱補強の範囲		
	Ⅰ	Ⅱ・Ⅲ	Ⅳ・Ⅴ
内断熱工法	900	600	450
外断熱工法	450	300	200

3.断熱補強に用いる断熱材は熱抵抗値0.6(m²・K/W)以上となる厚さもしくは断熱材の種類ごと下表に示す厚さ以上とする。

断熱材の種類・厚さ(単位:mm)					
A-1	A-2	B	C	D	E
35	30	30	25	25	20

新省エネルギー基準(品確法3等級)

鉄筋コンクリート造の住宅又は組積造の気密住宅

断熱材の厚さ 部 位			Ⅰ 地域					Ⅱ 地域					Ⅲ 地域				
			必要な 熱抵抗値 m ² K/W	厚さ(mm)				必要な 熱抵抗値 m ² K/W	厚さ(mm)				必要な 熱抵抗値 m ² K/W	厚さ(mm)			
				M1F	M2F	MKS/M2RS	ラムダ		M1F	M2F	MKS/M2RS	ラムダ		M1F	M2F	MKS/M2RS	ラムダ
屋根または天井			2.9	120	100	85	65	1.6	65	55	45	40	1.1	45	40	35	25
壁			1.7	70	60	50	40	0.9	40	35	30	20	0.9	40	35	30	20
床	外気に接する部分		2.9	120	100	85	65	1.8	75	65	55	40	1.8	75	65	55	40
	その他の部分		2.1	85	75	60	50	1.0	40	35	30	25	1.0	40	35	30	25
土間床等 の外周部	外気に接する部分		2.1	85	75	60	50	0.1	5	5	5	5	0.1	5	5	5	5
	その他の部分		0.6	25	25	20	15										

断熱材の厚さ 部 位		Ⅳ 地域					Ⅴ 地域					Ⅵ 地域				
		必要な 熱抵抗値 m ² K/W	厚さ(mm) ミラフォーム				必要な 熱抵抗値 m ² K/W	厚さ(mm) ミラフォーム				必要な 熱抵抗値 m ² K/W	厚さ(mm) ミラフォーム			
			M1F	M2F	MKS/M2RS	ラムダ		M1F	M2F	MKS/M2RS	ラムダ		M1F	M2F	MKS/M2RS	ラムダ
屋根または天井		1.1	45	40	35	25	1.1	45	40	35	25	1.1	45	40	35	25
壁		0.7	30	25	20	20	0.5	20	20	15	15	—	—	—	—	—
床	外気に接する部分	1.0	40	35	30	25	0.6	25	25	20	15	—	—	—	—	—
	その他の部分	0.5	20	20	15	15	0.3	15	15	10	10	—	—	—	—	—

R値(熱抵抗値)の求め方



単位:m²・K/W

$$R = \frac{d(\text{材料厚さ})}{\lambda(\text{熱伝導率})}$$

例えば3品種のλ=0.028W/m・K
Ⅳ地域の壁R=0.774m²K/Wに適合する厚さは

$$d(m) = \lambda \times R \\ = 0.028 \times 0.774 \\ = 0.0216 (\approx 22mm)$$

鉄筋コンクリート造等の共同住宅における熱的境界



高性能・新次世代型断熱材



限界を越した断熱性能(熱伝導率0.022W/m・K)(23℃)

「ミラフォームΛ(ラムダ)」はJSPがこれまで培ったプラスチック発泡技術を駆使して開発した高性能・新次世代型断熱材です。

「ミラフォーム」に特殊技術を加えることで、今まで押出法ポリスチレンフォームでは限界とされていた断熱性能をさらにレベルアップすることに成功しました。

住宅の高性能化が推進される中、画期的断熱材として期待が寄せられています。



超高性能な断熱性

熱伝導率0.022W/m・K(23℃)を実現。
吸水性が低く安定した性能を発揮します。


高断熱のメカニズム

気泡膜の新技术による
輻射熱の抑制・ガスバリア性UP




気泡形状による
熱伝導の抑制効果

超高断熱化の実現



ミラフォームΛ(ラムダ)の気泡写真



環境・健康・安全対策

ノンフロン・ノンホルムアルデヒド・4VOC基準に適合。

環境・健康・安全対策

ミラフォーム同様、曲げ強度(靱性)に高い性能を発揮。

▶規格

厚さ(mm)	25・30・40・50・55
幅(mm)	910
長さ(mm)	1820
表面状態・色	カットボード・シルバー



数々の施工実績を有する

RC壁内断熱工法

(ミラフォーム/ミラフォームΛ)

RC造系の一般的な断熱工法として数多くの実績がある“打込工法”。専用の接着剤(J-ボンド)で躯体に直接貼り付ける“単体後貼り工法”。各種内装下地材と一体化した「ミラフォームパネル」を圧着貼りする“断熱内装パネル圧着工法(S1工法)”のいずれの工法でも対応可能です。




打込工法



単体後貼り工法

断熱工法パターン



ミラフォームM1F/M2F/MKS/Λ(ラムダ)と各種
建築材料とを接着加工した断熱・防露用複合版です。
軽量で防露工事と内装工事が一度に出来ます。

ミラフォーム®パネル



S1工法

※アスベストについて
押出法ポリスチレンフォーム板(ミラフォーム)には、現在・過去とも原料としてアスベストは使用しておりません。
ただし、過去に販売された押出法ポリスチレンフォーム板と珪酸カルシウム板の複合パネルに用いられたパネル珪酸カルシウム板にアスベストが含まれていた可能性がありますので、廃棄処理に当たっては、環境省HPに示されている「非飛散性アスベスト廃棄物の取り扱いに関する指針」に基づいて実施してください

都市再生機構に高く評価されている、
後貼り施工に適した工法です

S1工法 ミラフォームパネル後貼り工法

各種内装下地材と一体化した「ミラフォームパネル」を採用。PC板や躯体確認の必要なRC面等に最適な後貼り施工が行なえる“S1工法”。この工法は、都市再生機構をはじめ、官公庁にも防露仕様として採用され、高く評価されています。

クオリティの高い断熱・防露性能、省力化が特長。

TS工法 TSパネル打込工法(S1F工法)

ミラフォームと内装下地材および型枠機能を複合化した「TSパネル」を使用。一度の工事で断熱・内装下地・型枠工事が完了する、合理的な工法です。“TS工法”は、躯体から内装下地材まで密着しているため、室内空間が広く、かつ高度な断熱・防露設計を実現します。

ミラフォームシリーズ 専用接着剤

J-ボンド

一液・無溶剤形変成シリコーン
樹脂系接着剤

J-ボンドは、接着性に優れた一液・無溶剤形の「簡単」「安全」「クリーン」な接着剤です。オープンタイムなしですぐ貼れるため、施工もスピーディになります。

商品名	規格	入り数
J-ボンド10	10kg/箱	10kg/箱
J-ボンド1	1kg/本	12本(1kg/本)/箱

F☆☆☆☆

JAIA 4VOC基準適合



認証番号 CE0308025
発泡プラスチック
保温板用接着剤
製造業者: [C]

J-ボンド10




J-ボンド1

熱橋部の断熱補強材（RC・SRC造打ち込み工法用）

JSPコーナード

鉄筋（鉄骨鉄筋）コンクリート造住宅等で、熱橋の恐れとなる断熱層を貫通する間仕切り壁、スラブ及び梁等の断熱補強材です。熱損失を低減し、結露防止に効果があります。





JSPコーナード用特殊押出法ポリスチレンフォーム

接着層（コンクリート、モルタル等との接着性に優れた材質）
▶ 施工時、型枠解体時の割れ・カケを防止します。

防湿ポリフィルムをラミネート、土間床断熱と防湿に有効な

ミラフォーム® DF

防湿性ポリフィルムの敷込みと断熱材施工が一回で済む“ミラフォームDF”。防湿ポリフィルムとミラフォームの特性を合わせ持ち、土間の断熱・防湿に効果的です。




スラブ型枠兼用断熱ボード

ミラック® スラブライト


ミラックスラブライトはスラブ型枠兼用の断熱ボードです。コンクリートを打ち込んで支保工を外せば、そのまま断熱層として機能します。スラブ型枠が省略でき、軽量で扱いやすいので工期の短縮が図れます。

特殊補強層 高強度 特殊補強層複合により割れ、踏み抜きに強い!! また、曲げ強度もアップします。

スラブ型枠省略



施工性のアップ 軽 量 解体後は支保工の取り出しだけピットスラブにも最適です。型枠用合板の1/5 約2kg/枚 軽量で取り扱いやすいので工期短縮が可能です。低 コ ス ト 工程の省力化によるコストダウンが可能です。環境 保 全 型枠用合板使用率カットで、森林資源の節約になります。



防水層と躯体スラブを外気から保護し、有効な断熱、防暑を実現する

屋根外断熱工法

ミラフォームの防水性と耐圧強度から屋根外断熱工法として都市再生機構の標準仕様にも採用されています。防水層と躯体スラブを保護する為建築物自体の耐久性向上にも貢献しています。




軽量で施工しやすく、抜群の防水性と寸法安定性。

しかも優れた断熱性能で、バルコニー・フラットルーフに最適!!

ミラスロープ

ミラフォーム勾配タイプ

ミラフォーム勾配タイプは防水下地兼用断熱材。水勾配（1/50、1/100、1/200）に合わせた形状加工が出来ます。吸水性が少なく、軽量で現場加工も簡単、かつ面強度と寸法安定性を兼ね備えています。また従来方法（木下地組みなど）に比べ精度の高い施工が容易に行えますので、戸建住宅のバルコニーやフラットルーフの防水下地兼用断熱に最適です。



● 施工手順例



建物内および建物周囲の嵩上げ用軽量ブロック

嵩上げ工法

ミラフォームは、土やコンクリートに比べ、その重さは約1/100。建物に与える荷重負担を大きく低減できます。また鋸やカッターで簡単に切断できますので、工期短縮も図れます。さらに条件に合わせて強度選択ができます。（10%歪時の圧縮強度:4~20t/m²）

軟弱地盤地域の建物周囲に使うと、地盤沈下が軽減できます。

荷重負担減や工期短縮が可能です。

独立気泡構造で、ほとんど水を吸いません。




地下空間の湧水処理・結露防止

壁用 ミラクリフ & 床用 ミラフロー

湧水処理断熱パネル

湧水処理機能をもつ床用『ミラフロー』と壁用『ミラクリフ』を採用した、湧水対策として一般的な二重スラブ方式や二重壁に代わる画期的な工法です。


湧水処理と断熱工事が一体化
軽量で切断加工も容易のため、
地下空間でも簡単施工




断熱性能に優れた『ミラフォーム』を基材としているため結露防止に役立ち、快適な地下空間を生み出します。

地下居室、地下電気室、機械室、地下倉庫等といった用途に最適な製品です。また圧縮強度が強いため湧水処理を必要とする蓄熱槽にも使用可能です。

ミラクリフの施工手順



ミラフローの施工手順



振れ止筋で補強する理想的な耐震スリット材

J-スリット

J-スリットは唯一、振れ止め筋で補強する理想的スリット材(特許出願済み)です。

都市再生機構(UR)の品質判定基準に合格し、従来製品の欠点を解消した抜群の施工精度を有しながら、簡単に施工することが可能です。

垂直スリットは力骨材(枠材)の水返し形状、水平スリットは段差型打ち継ぎ目地材との併用により止水処理も安心です。

2時間耐火試験(ISO834)合格

1.高品質製品の提供

- 都市再生機構(UR)の品質判定基準に合格
 - ・1時間耐火性能、水密(止水)性、スリット材に適した圧縮特性、セメントペースト耐浸透性を有する。
- 2時間耐火性能試験に合格(ISO 834-1に準拠)
- 遮音等級Dr-55相当(壁厚180mm)

2.施工精度が抜群に良い

- 垂直スリットの変形がない。
 - ・芯材が単一素材であるため、力骨材(枠材)からはずれ難く、コンクリート打設時に変形し難い。
 - ・振れ止め筋を補強金具に併用するため、補強金具の取り付けも簡単施工。
- 垂直と水平スリットの耐火材の位置合わせ不要。
 - ・垂直スリットは単一素材で耐火性能をクリアするため、面倒な耐火材の位置合わせがいらない。



3.止水処理が安心

- 垂直スリットの止水対策
 - ・躯体表面から力骨材(枠材)が10mm以上離れているため、シーリングと躯体が確実に密着し高い止水性能を確保。
 - ・止水テープ(オプション)と力骨材(枠材)の水返し形状により、2次的な止水処理が可能。
- 水平スリットの止水対策
 - ・止水テープ(オプション)と打ち継ぎ目地材等の併用により、2次的な止水処理が可能。

コンクリートの打ち継ぎ部からの漏水を防止

J-シール

非加硫ブチルゴム

Jシールは強い接着力で、コンクリートの打ち継ぎ部からの漏水をしっかり防水します。施工は、ブチル面をりけい紙上からコンクリートに押し付けるだけ。また、不陸のあるコンクリート面との追従性が良く強い接着力を実現。水膨張タイプではないので、雨でも大丈夫です。

